



Helmatt väggfärg avsedd för väggar och tak inomhus. Den är lämplig för målning på ytor av sandspackel, puts, betong, skivor av träfiber, spån och gips. Användes för målning av lager och industrilokaler, källare samt övriga utrymmen, där en icke gulnande färg önskas samt där inga krav på tvättbarhet ställs.

GÖR SÅ HÄR

NYMÅLNING Rengör ytorna från smuts och damm. Spackla skarvar, spikhål och andra ojämnheter med Breplasta eller vägg-spackel. Slipa med medelfint slippapper. Färdigmåla 1-2 gånger.

OMMÅLNING: TIDIGARE MÅLADE YTOR Tvätta med Beckers Målartvätt, skölj med vatten. Grunda med Webetonex. Färdigmåla 1-2 gånger.

LIMFÄRGSMA LADE YTOR Tvätta bort limfärgen med vatten. Om limfärgen inte går att tvätta bort helt rekommenderas att patentera med Beckers Binder. Grunda sedan med Webetonex. Färdigmåla 1-2 gånger.

KALKADE YTOR Skrapa och borsta ytan väl, damma av och rengör. Patentera med Beckers Binder. Grunda sedan med Webetonex. Färdigmåla 1-2 gånger.

VIKTIGT

Undvik målning om ytan är kallare än +5°C.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Se <http://europa.eu.int/ecolabel> för mer Information om varför denna produkt har tilldelats EU-blomman.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	sampolymer
SPÄDNING	vatten, skall normalt ej spädas
VERKTYG	pensel, rulle eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	vatten
GLANS	helmatt, ca 2 glansenheter
MATERIALÅTGÅNG	5-8 m ² /liter
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur
TORKTID VID +23°C OCH 50%	klibbfri efter ca 30 min.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar efter ca 3tim.
VOC	gränsvärde (Kat A/a): 30g/l (2010) Produktens VOC: <30g/l
AMAHUS LCS2	4
MÅLNINGSMATERIAL:	

FÖRVARAS FROSTFRITT

NÄR DU MÅLAT KLART

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.



2013-12-19
För aktuell uppdatering:
www.beckers.se

