

## Skötselansvisning, Nifo-produkter

Underhåll är en förutsättning för att utseende och funktioner skall kunna bibehållas.

**Trämateriäl furu** - Trämaterialet är behandlat med alkyd/akrylat-baserad lasyr förstärkt med UV-absorber, vilket garanterar högsta möjliga hållbarhet mot väder och vind. Trämaterialet impregneras en gång med TEKNOL AQUA 1410-01 som går ner i träet ca 3 mm, därefter behandlas (sköljmålas) det med grundning/färggivning GORI 615 (brun "pine 5078", grön "green 5079", teakröd "teak 5080"), 5 mμ, och en gång med lack Gori 660 OAK 5097, 275 mμ, vår målerianläggning. Denna behandling ger en fullständig färgmättnad som ger högsta möjliga kvalitet.

**Underhåll:** Alla målade ytor som utsätts för väderpåverkan kräver i något skede underhåll. Tidpunkten för underhållsmålningen beror på konstruktionens uppbyggnad, på hur stark väderpåfrestningen är och på väderstrecket. Fukt förorsakar största delen av skadorna på träytor. Det är viktigt att låta träet torka innan skadorna åtgärdas eller ytorna ommålas. Vid målningsarbetet får träets fukthalt inte överstiga 20 %. Under tiden för målningsarbetet och torkningen bör luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och luftens relativa fuktighet under 80 %.

**Förbehandling:** All lös och sprucken färg skrapas bort mekaniskt och övriga ytor rengörs från lös smuts och löst damm. Eventuellt befintligt poröst trä avlägsnas t.ex. med slipning. Målade ytor tvättas med målartvätt, möjliga partier med mögeltväll och ytorna sköljs noga med vatten.

**Underhållsmålning:** Förbehandlade ytor målas med bättringsfärg i önskad kulör. Bättringsfärg kan köpas genom Lappset Sweden AB.

**Trämateriäl jatoba(ädelträ)** - Trämaterialet är behandlat med träolja, som är baserad på linolja, vid leverans. För att skydda träet mot fukt, röta, sprickbildning och missfärgning rekommenderar vi att man höst och vår inoljar träet med träolja, baserad på linolja. Före behandlingen av träet bör det rengöras genom tvättning eller borstning. Viktigt är att alla ytor, speciellt ändträ, behandlas.

Ädelträ som grånat, kan genom slipning med fint sandpapper/slipsvamp och inoljning, återfå det mesta av sitt ursprungliga utseende. Sprickbildning kan motverkas genom oljebehandling men ej helt elimineras.

Träolja kan köpas genom Lappset Sweden AB, för underhåll av Jatobabrädor.

**Stål** - Stålet är elförzinkat, passiverat och pulverlackerat för hög beständighet mot rost, behöver inget direkt underhåll annat än normal rengöring. Vid ev skador på lacken bör skadan så snart som möjligt skyddsbehandlas och därefter täckmålas med lackfärg, helst 2-komponent lack för att motverka rost.

**Rostfritt stål** - De rostfria produkterna är framställda av polerat värmebehandlat rostfritt stål enligt den europeiska standarden EN 1.4301/2R (som motsvarar den amerikanska standarden AISI 304/BA). Inget direkt underhåll annat än normal rengöring behövs. Vid behov polera ytan med för rostfria ytor avsedda medel. Använd ej material som kan skada ytan.

**Övrigt** - Gångjärnsleder och lås på skräpkorgar och askkoppar bör inoljas en gång per år för att motverka oljud och rost och bultar kan behöva efterdras i träkonstruktioner på soffor, fåtöljer, bänkar och bord.

**Garanti** - Uppstår fel på produkten gäller för bärande delar och Jatoba 5 års garanti och för övriga delar 3 års garanti mot fabriks- och materialfel. Vandalisering eller onormalt brukande omfattas inte av garantin, inte heller normalt slitage. För att garantin skall gälla på vårt trämaterial måste rekommenderat underhåll följas.